



0721

03/2009

0721 КНАУФ Мульти-финиш

Шпаклёвка цементная фасадная

Область применения

- Шпаклёвка КНАУФ Мульти-финиш – сухая смесь на основе цемента с заполнителем и полимерными добавками. Применяется для наружных и внутренних работ.
- Предназначена для выравнивания поверхностей бетона и цементных штукатурок, например, КНАУФ-Грюнбанд, КНАУФ-Унтерпутц и КНАУФ-Зокельпутц на фасадах зданий и в помещениях с повышенной влажностью, для ремонта, заделки трещин, заполнения отверстий.
- Продукт выпускается с постоянным внутренним и независимым (сертификация ГОСТ Р) контролем.

Упаковка и хранение

- Сухая смесь фасуется в бумажные мешки.
- Мешок 25 кг.
- Мешки со смесью хранить в сухих помещениях на поддонах.
- Материал из повреждённых мешков пересыпать в целые и использовать в первую очередь.
- Срок хранения в неповреждённой упаковке 12 месяцев.

Расход материала

- Расход сухой смеси 1,2 кг на кв. м при толщине слоя 1 мм.

Порядок работ

Приготовление раствора:

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой (~ 0,3 л воды на 1 кг смеси) и перемешать миксером до однородной, не содержащей комков, массы. При необходимости отрегулировать консистенцию раствора добавлением сухой смеси или воды. Введение каких-либо добавок не допускается.

На подготовленную поверхность основания нанести широким металлическим шпателем раствор шпаклёвки толщиной слоя 1-3 мм и загладить.

Подготовка поверхности основания:

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, масляных пятен и отслоений, препятствующих прилипанию шпаклёвки. На сильно впитывающие основания нанести грунтовку KNAUF-Тифенгрунд. Последующие работы проводить только после полного высыхания грунтовки.

Условия проведения работ:

Температура основания и воздуха не должны быть менее + 5°C.

Рекомендации

- Не применять при температурах ниже +5°C и выше +30°C.
- Высокие температуры сокращают время переработки.
- Избегать прямых солнечных лучей и сквозняков.
- В местах, где имеется опасность возникновения трещин, в шпаклёвку укладывать щёлочеустойчивую армирующую сетку размером 2 x 2 мм, располагая её близко к поверхности.
- Не использовать шпаклёвку на участках соприкосновения с землёй.
- Наносить краску или другие покрытия, а также устанавливать дюбеля или иные несущие элементы рекомендуется только после высыхания шпаклёвки.

Технические характеристики

Жизнеспособность раствора:	не менее 3 часов
Время высыхания (в зависимости от толщины слоя и вентиляции):	около 3 суток при +10°C и 1 сутки при +20°C
Толщина слоя при сплошном выравнивании:	1-3 мм
Толщина слоя при частичном выравнивании:	5 мм
Морозостойкость:	не менее 25 циклов
Цвет:	серый

Продуктовая группа KNAUF Мульти-финиш



KNAUF Мульти-финиш
шпаклевка гипсовая финишная



KNAUF Мульти-финиш М
шпаклевка гипсовая
машинного нанесения



KNAUF Мульти-финиш
шпаклевка цементная фасадная



KNAUF Мульти-финиш
готовая шпаклевочная смесь

+7 (495) 504-0821

www.knauf.ru

info@knauf.ru

KNAUF оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой KNAUF материалов. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы KNAUF.

Центральное управление группы KNAUF СНГ KNAUF Сервис. Телефон: +7 (495) 504 08 21. Адрес: Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, 139.

См. также информационные листы 4015, 0609.